eurotex®

FICHA TÉCNICA

Rev.3: Marzo 2015

NOVOLACK ESMALTE ECO UNE

DESCRIPCIÓN:

Esmalte sintético con acabado brillante, satinado o mate elaborado con resinas sintéticas modificadas, pigmentos activos contra la corrosión de muy baja toxicidad en disolventes desodorizados.

PROPIEDADES FÍSICAS:

- Buena rapidez de secado.
- Contiene pigmentos anticorrosivos atóxicos.
- Blanco nieve.
- Bajo olor
- Buena cubrición a 2 capas
- Facilidad de nivelación.
- Flexible.
- Elevadas resistencias generales.
- Colores estables a la luz e intemperie.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Naturaleza: Alquídica uretanada.

Acabados: Brillante, satinado y mate

Color: Blanco, negro y colores carta NOVO LACK

Densidad
Brillante: 1,060 – 1,140 Kg. / Litro
Satinado: 1,210 – 1,250 Kg. / Litro
Mate: 1,368 – 1,408 Kg. / Litro

Sólidos en volumen: 46 – 50% según acabado

Rendimiento teórico
12 – 13 /litro y capa para 35 micras secas

Secado al tacto: 1 hora a 20º C

Seco: 5 horas a 20º C

Repintado: 6 horas a 20º C

COV (2004/42/CE (i) máx 500 g/l 2010):
Brillante: 420 – 450 g/l
Satinado: 430 – 440 g/l
Mate: 350 – 360 g/l

Punto de inflamación: 46º C

PRESENTACIÓN:

Envasado: Se presenta en envases de 4, 0.750 y 0,375 lt.

APLICACIONES:

Por ser un esmalte sintético con acción antioxidante y la protección y aspecto de acabado, permite el pintado directo sobre superficies de acero y en condiciones muy específicas. Especialmente recomendado para proteger y decorar superficies metálicas y de madera en rejas, puertas, carpintería metálica, marcos, ventanas, muebles…

ALMACENAMIENTO:

Mantener los envases de origen bien cerrados, en sitios frescos, secos y alejados de fuentes de ignición.
Duración del producto: Sin abrir 12 meses desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con el departamento técnico.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

- SUPERFICIES NUEVAS:
Hierro y acero:
Desoxidar mediante cepillado o bien lijado y proteger previamente con imprimación sintética EUROPRIMER.

Galvanizado, aluminio y aleaciones ligeras:
Desengrasar y dar una mano fina de WASHPRIMER ó IMPRIMACIÓN MULTIUSOS de EUROTEX.

Madera:
Unificar su absorción con una mano de SELLADORA SINTÉTICA de EUROTEX. Lijar suavemente y eliminar el polvo antes de pintar.

Yeso y masillas:
Sellar porosidad con 1-2 manos de EUROFILM de EUROTEX.

NOVOLACK ESMALTE ECO UNE

- REPINTADO:
Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado se deberá eliminar completamente, masillar irregularidades y desperfectos y proceder como si se tratara de superficie nueva.
Otras superficies, consultar con el servicio técnico de EUROTEX.

MODO DE EMPLEO:

- Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
- Producto listo al uso. No se recomienda diluir.
- Aplicar a brocha, rodillo o pistola, a espesores de 30-35 micras secas. Para aplicar a pistola aerográfica diluir con 10% de AGUARRAS ECOLOGICO.
- ***Número de capas: mínimo 2 con imprimación y 3 sin imprimación.***

OBSERVACIONES

Puede aplicarse directamente sobre superficies de acero sin imprimar e incluso superficies con una insuficiente preparación que puede influir en el resultado final del producto. La superficie debe estar completamente limpia y seca en el momento de efectuar la aplicación. Los acabados satinado y mate, preferiblemente, no aplicar en exposición al exterior.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:

Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. Como regla general, debe evitarse la inhalación de vapores de disolventes y de la neblina de pintura, así como el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos. Cuando se aplica en espacios cerrados debe facilitarse ventilación forzada, acompañada de la adecuada protección respiratoria, de la piel y de los ojos, especialmente cuando se aplica a pistola.

Existe una que contienen las frases de riesgo y de seguridad conforme a la ley de Preparados Peligrosos vigente, cuyas indicaciones deben ser observadas.
Como regla general, debe evitarse la inhalación de los vapores de disolvente y de la neblina de pintura, así como el contacto la piel y los ojos.
Cuando se aplica pintura en espacios cerrados debe facilitarse ventilación forzada acompañada de la adecuada protección respiratoria, de la piel y de los ojos. Existe una Ficha Técnica de datos de seguridad a disposición del usuario.

EUROTEX no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicado según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.