


# ADH<sup>®</sup> 25 KG

## Pastas



EN 14496

### Descripción del producto

Pasta de agarre para pegado de Placas de Yeso Laminado sobre soportes secos exentos de polvo (excepto hormigón celular).

### Manipulación

Es aconsejable el empleo de guantes y mascarilla.

### Aplicación

Pasta apta para sistemas de obra seca en interiores: trasdosados directos, elementos decorativos y relleno en reparaciones en sistemas de Placa de Yeso Laminado. Fácil de mezclar y aplicar, permite el amasado tanto manual como mecánico y un acabado de buena calidad. Puede adaptarse a cualquier tipo de proyecto, permitiendo tanto formas regulares como redondeadas.

**Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.**

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid  
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. [www.placo.es](http://www.placo.es)



Características	Valor
Normas	EN 14496, Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso laminado con aislante térmico/acústico y placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Reacción al fuego	A1
Tiempo de reposo de la mezcla	10 min
Tiempo de uso tras la mezcla	Aprox. 1,5 h
Factor de amasado (agua/polvo)	13 - 15 l/25 kg

Acondicionamiento		
Saco	25 <sup>1</sup>	kg

<sup>1</sup> ± 5%

## Almacenaje y conservación

Almacenar los sacos sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolos a cubierto, resguardados de la luz solar y de la lluvia. El tiempo máximo de conservación es de 9 meses a partir de la fecha de fabricación impresa en el saco.

## Condiciones de aplicación

La pasta debe utilizarse a temperaturas mayores de 5°C. Para más información consultar el Manual del Instalador Placo®.