



SILICONA BAÑO PERFECTO

Ficha técnica
Revisión 02/2021

DESCRIPCIÓN:

QUILOSA BAÑO PERFECTO es una silicona neutra sanitaria de primera calidad para el sellado de juntas y trabajos de acabado en cuartos de baño y cocinas.

PROPIEDADES:

QUILOSA BAÑO PERFECTO adhiere y sella herméticamente sobre prácticamente todos los materiales, evitando filtraciones de agua, previniendo la formación del moho en la junta y resistiendo a la humedad y los productos de limpieza usados habitualmente.

- Rápido curado: Secado superficial del producto: 15 minutos. Secado completo: 24 horas, Se puede usar la ducha trascurridos 12 horas.
- Fórmula neutra.
- Sin olor.
- Alta durabilidad.
- Alta resistencia al moho.

APLICACIONES:

Especialmente indicado para el sellado de juntas en platos de ducha, mamparas, bañeras, lavabos, sanitarios, encimeras y fregaderos. Aplicación tanto en interior y exterior.

MATERIALES: Cerámica, cristal, aluminio, azulejos, gres, porcelana, madera, resina, piedra, piedra artificial, PVC y espejos.

En el caso del mármol se recomienda realizar una prueba previa. Otros materiales consultar.



NO apto para polietileno, polipropileno, PTFE, no usar en peceras.

GARANTÍA 15 AÑOS: No decolora debido al crecimiento del moho. Quilosa Baño Perfecto está garantizado para detener el crecimiento del moho durante 15 años. Nuestra garantía consiste en la reposición del producto necesario para realizar el sellado. *ADVERTENCIA: Quilosa Baño Perfecto no es un sustituto de la limpieza regular necesaria para eliminar los excesos de jabón y humedad causantes del crecimiento de moho.

HOMOLOGACIONES Y CERTIFICACIONES:

Marcado CE: EN 15651-1 F EXT-INT-CC / EN15651-2 G-CC / EN 15651-3 S Dop nº:SIB0000212 <http://ce.selena.com/>

RESISTENCIAS QUÍMICAS:

Agua, agua jabonosa, agua salina:	Excelente
Ácidos y álcalis inorgánicos diluidos:	Muy buena
Aceites y grasas minerales:	Muy buena
Petróleo, fuel, hidrocarburos:	Muy buena
Otros productos:	Consultar



Quilosa - Selena Iberia S.L.U.

Centro empresarial Rivas Futura, C/ Marie Curie 19, Planta 6.1, 28521 Rivas, Madrid, Spain,
Tel: +34 902 02 18 02 – Fax: +34 914 999 796, info@quilosa.es, www.quilosa.com



SILICONA BAÑO PERFECTO

Ficha técnica
Revisión 02/2021

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

BAÑO PERFECTO no curado:			BAÑO PERFECTO curado, (4 semanas a 23°C y 55% H.R.):		
Aspecto:	Pasta cremosa homogénea.		Aspecto:	Similar al caucho	
Descuelgue (ISO 7390):	mm	0	Dureza Shore A (ISO 868):	20 ± 5	
Tack free (ASTM C-679-71):	Minutos	5 - 10	Recuperación elástica (ISO 7389):	%	95
Formación piel (BS 5889 Ap. A):	Minutos	10 - 20	Módulo elástico 100% (ISO 37):	MPa	0,35 - 0,45
Velocidad de curado A 23°C y 55% H.R.:	mm/día	3	(ISO 8339):	MPa	0,35 - 0,45
Punto de destello (DIN 51794):	°C	430	Resistencia a tracción (ISO 37):	MPa	0,90 - 1,10
Temperatura de Aplicación:	°C	5 a 50	(ISO 8339):	MPa	0,6 - 0,7
			Elongación a rotura (ISO 37):	%	250 - 450
			(ISO 8339):	%	250 - 450
			Capacidad de movimiento (ISO 9047):	%	25
			Resistencia a temperatura en servicio:	°C	-50 a +150

INDICACIONES DE USO:

Tratamiento de las juntas:

Las superficies a sellar deben estar limpias y secas. En caso necesario, además de un tratamiento mecánico es conveniente realizar una limpieza con un disolvente no graso como por ejemplo acetona. Para juntas que han de estar sometidas a grandes esfuerzos, se recomienda la utilización de un primer adecuado:

- PRIMER C-27 Sobre materiales porosos y uso general en construcción. (Ver información técnica)

Sobre vidrios y esmaltes, los mejores resultados se obtienen sin imprimación.

Cualquier material no conocido por el usuario, bajo el punto de vista de adherencia, debe ser ensayado previamente o bien consultar a nuestro Departamento Técnico.

Técnica de trabajo:

Cortar el extremo del obturador del cartucho, roscar la cánula y cortar ésta a bisel a la sección deseada e introducir el conjunto en la pistola aplicadora. Rellenar con SILICONA BAÑO PERFECTO la junta convenientemente tratada. Para un mejor acabado, proteger los bordes de la junta con cinta adhesiva y alisar con una espátula, retirando la cinta antes de que el sellador forme piel. (Ver características técnicas).

Rendimiento:

La fórmula siguiente es una guía aproximada para calcular el rendimiento previsto para un cartucho standard de SILICONA BAÑO PERFECTO:

$$L = \frac{300}{A \times P}$$

donde:

L= Longitud de sellado en metros obtenidos por cartucho.

A= Ancho de la junta en mm.

P= Profundidad de la junta en mm.

Tratamiento posterior:

SILICONA BAÑO PERFECTO, no permite ser pintado ni barnizado.

ALMACENAMIENTO:

Guárdese en lugar fresco y seco.

Duración: 18 meses en cartucho y 24 meses en tubo.



SILICONA BAÑO PERFECTO

Ficha técnica
Revisión 02/2021

PRESENTACIÓN:

Cartuchos de 300 ml.
Tubos de 100 ml.

COLORES:

Blanco	Translúcido
Crema	Antracita

LIMPIEZA:

El producto fresco, se elimina con un disolvente orgánico. Una vez curado solo se elimina mecánicamente.

SEGURIDAD E HIGIENE:

Debe evitarse, a causa de posibles irritaciones, todo contacto del producto fresco con los ojos o mucosas. Si esto ocurriese deberán lavarse con agua abundante y, en caso necesario, acudir al médico. El caucho obtenido al curar puede manejarse sin ningún riesgo.

Las imprimaciones utilizadas con SILICONA BAÑO PERFECTO, contienen disolventes inflamables a temperatura ambiente. No se debe fumar ni utilizar llama desprotegida cerca de la zona de trabajo. En caso de salpicaduras en los ojos deben lavarse con abundante agua y, en caso necesario, acudir al médico.

Usar guantes y, en caso de manchas, lavarse con un detergente industrial cuando el producto está aún fresco. **NO DEBEN LAVARSE LAS MANOS CON DISOLVENTES.**

Para más información solicite hoja de seguridad del producto.

"La información contenida en la presente ficha técnica se proporciona de buena fe en base a los estudios realizados por Selena y se considera precisa. Sin embargo, dado que las condiciones y métodos de uso de nuestros productos escapan a nuestro control, dicha información no deberá reemplazar las pruebas de clientes a fin de garantizar que los productos de Selena sean plenamente satisfactorios para sus aplicaciones específicas. La única garantía ofrecida por Selena es que el producto cumpla con sus especificaciones de venta actuales. Por tanto, el único recurso al que tendrá derecho en caso de violación de dicha garantía quedará limitado al reembolso del precio de compra o sustitución de todo producto para el que se demuestre un estado distinto al garantizado. Selena Iberia S.L.U. renuncia expresamente a cualquier otra garantía expresa o implícita de aptitud para un fin específico de comercialización. Asimismo, Selena renuncia a toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio imprevisto o consecuente. Las sugerencias de uso no deberán interpretarse como una incitación a la infracción de derechos de patentes. Las indicaciones y datos técnicos contenidos en la presente ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y declinamos toda responsabilidad por las consecuencias derivadas de un uso inadecuado de los mismos. Por consiguiente, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. La información técnica podrá ser modificada sin previo aviso. Si la necesitara, rogamos la solicite de forma periódica."